

PRAKTISKA RÅD & TIPS VID ANVÄNDNING AV VÄRMEBEHANDLAT TRÄ- LUNAWOOD , trallvirke - Lunadeck

Färskt sågat trävirke behandlas naturligt och ekologiskt i hög temperatur med bara vattenånga som tillsats. Med denna process skapas det unika 'arktiska ädelträet' av hög kvalitet med fantastiska egenskaper.

BRUKSANVISNING för trall- Lunadeck (observera: för trallvirke Lunadeck ProFix finns ytterligare råd och anvisningar i bladet 'Lunadeck ProFix instruktion)

Värmebehandlingsklass: LunaThermo-D 212⁰C, träslag, furu (och gran)

Regelavstånd:

- 26mm brädor monteras på regler med C/C 600mm, eller tätare.

Fastsättning:

- rostfria eller syrafasta skruvar för utomhusträ rekommenderas. Skruvar nära ändträ skall förborras.
- Skruvning vid varje regel och med fördel med två skruvar per bräda o regel, lämna skruvhuvudet jämnt med ytan (sänk inte skruvhuvuden och skruva gärna inte i rillan, men på högre delen av profilen).
- Rekommenderas att sågning och bearbetning sker med vassa verktyg för att minska flisning.
- Obs! LunaDeck trallbrädorna är räfflade för att minska risken för halt underlag. Den räfflade ytan består av kärndelen och därför rekommenderas alltid att användas som ovansida

Ytbehandling:

- Det rekommenderas oljor och lasyrer med pigment och UV-skydd motverkande gråtoning av träet
- Lämpliga produkter är vatten- eller lösningsmedelsbaserade utomhusoljor- eller lasyrer.
- Enbart användning av linolja rekommenderas ej, oljan skall innehålla UV-och pigmentkydd. (då ofta oljornas UV skydd består av pigmentering, välj gärna en olja med en passande brun färgton). Linoljan kan i sig vara grogrund för mögel och rötsvampar, Lunawood innehåller ej näringsämnen för dessa svampar.
- Stryk oljan med borste eller svamp, låt dra in i träet en ½ timme, torka av överflödet med svamp eller 'målartrasa', upprepa vid behov och låt sedan torkas o härdas helt
- Det rekommenderas normalt underhåll , ca en gång om året

Underhåll:

- Vid behov tvättas Lunadeck däckat med skonsam lösning av t.ex. såpa. Vid behov kan även aggressivare trall/altantvätt eller högtryckstvätt användas med stor försiktighet.
- Vid extremfall om trallgolvet blivit grått eller fläckigt kan detta fräschas till originalutseende genom slipning med sandpapper eller maskin (Lunadeck har den bruna färgen rakt igenom trävirket).

KLASSIFICERING AV VÄRMEBEHANDLAT TRÄ

- Enligt den finska officiella klassificeringen från Suomen Lämpöpuuyhdistys rf. (Finska ThermoWoodFöreningen rf), finns det två klasser:

klass	THERMO-S	THERMO-D
temperatur	Furu&gran: 190 ⁰ C +3 ⁰ C Björk&asp: 185 ⁰ C +3 ⁰ C	212 ⁰ C+3 ⁰ C 200 ⁰ C +3 ⁰ C
användningsområde	Golv, vägg, arbetsbänk i kök Inomhus	Panel, terrass, trall Utomhus
egenskaper	God stabilitet Bra vädermotstånd Varm fin rödbrun färg	God stabilitet Mycket bättre vädermotstånd Mörkare ton rödbrun färg